

# 防災テープ No.419

## 防災シートの固定に！

### ★防災シートと同等の防災性能！

※第三者機関にて防災性能確認済

### ★優れた手切れで作業効率アップ！

### ★養生用粘着剤を使用しているため糊残りしにくい！



【基材】  
PE織布

【粘着剤】  
アクリル系

#### ●品種規格

品番	品名	色	幅 (mm)	長さ (m)	テープ入数 (巻)	厚さ (mm)	粘着力 (N/25mm)	JANコード
No419	防災テープ No419	白	50	25	30	0.17	8.9	4547691792648
			75		24			—
			100		18			—

※上記数値は実績値であり、保証値ではありません。

#### ●防災性能試験 (JIS A 1322：建築用薄物材料の難燃性試験方法に準拠)

テープ種別	炭化長	残炎	残じんの有無	防災性の種別
防災テープ No419	10cm以下	0秒	無	防災2級相当
養生テープ No412	全焼	60秒以上	無	防災性能なし
布テープ No451	全焼	60秒以上	無	防災性能なし

※加熱時間は1分間。下記は社内試験時の写真。  
不燃テープではございませんので、ご注意ください。

#### ●使用例



オカモト株式会社

本社  
大阪支店  
福岡営業所

東京都文京区本郷3-27-12 〒113-8710  
大阪府大阪市中央区桑巨町2-4-6 〒540-0022  
福岡県福岡市南区向野1-13-9 〒815-0035